

Características del producto

Formato	1170 x 120 x 13 mm	2200 x 185 x 13 mm	2380 x 233 x 13 mm
Capa de uso	≥ 2.5 mm		
Embalaje	Paquete:	12 laminas 1,685 m ² / 11,532 kg	9 laminas 3,663 m ² / 26,163 kg
	Palet:	30 paquetes 50,544 m ² / 345,96 kg	32 paquetes 117,216 m ² / 837,216 kg
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador		25 años (sector privado)	
Indicaciones		- Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	

Etiquetado de productos

 EN 14342:2013		 www.blauer-engel.de/uz176	 CERTIFIED BY ICC Global Services	
 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID: 1000097515	 PEFC/04-31-0507	 THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.		

Tolerancias (requisitos EN 13489)

Divergencia de longitud autorizada (± 0,1 %)	± 0,05 %
Divergencia de anchura autorizada (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Perpendicularidad del elemento (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Curvatura longitudinal del elemento (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Curvatura transversal sobre el ancho (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Superficie a ras (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 – 8 %

Clasificación

		Norma de ensayo	Evaluación
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual
	Desplazamientos de muebles	EN 424	sin modificaciones visibles
	Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante con capa base adecuada y freno de vapor	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Ruido de pasos	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Clasificación características de la superficie

		Norma de ensayo	Evaluación	
			Acabado al barniz	Acabado al aceite plus
	Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV húmedo)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV seco)	
	Reacción al fuego, instalación flotante	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Reacción al fuego, instalación encolada sobre toda la superficie	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Resistencia a las manchas	EN 13442	Grupo 5	Grupo 5 a excepción de la solución de amoníaco (Grupo 2)
	Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	0	n.n.
	Resistente al deslizamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	R 9	R 10

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA TDS Parkett Classic-3025 ES_20210501
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.05.2021